



MARINAFLEXX AUFBAUCHART WOHNBEREICH

Stand 04.03.2022



MARINAFLEXX PARKETTBODEN WOHNBEREICH



Verkleben des Marinaflexx Parketts mit UZIN MK 92 S / MK 250 – Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m²,
Zahnung B 11



Grundieren des Untergrundes
mit UZIN PE 414 BiTurbo
/ PE 412
Verbrauch ca. 80 – 150 g/m²



Schleifen & Saugen des Untergrundes

Spachteln des Untergrundes
UZIN NC 170 LevelStar 2-3 mm
Verbrauch 1,5 kg/mm/m²



Grundieren des Untergrundes
mit UZIN PE 360 +
Verbrauch ca. 80 – 150 g/m²



KONTAKT PERSONEN



ULRICH WENG

Leiter UZIN Anwendungstechnik Innendienst

T +49 731 4097-265

ulrich.weng@uzin-utz.com

ROBIN GABEL

Technischer Kundenservice UZIN

T +49 731 4097-260

robin.gabel@uzin-utz.com

LIZIN LITZ®

YOUR FLOOR. OUR PASSION.

